Gardenlub 2T

Applications

Gardenlub 2 Temps est constituée à partir d'huiles de base minérale hydrocraquée soigneusement sélectionnées pour leur excellent pouvoir lubrifiant et leur aptitude à brûler en laissant un minimum de dépôts, et d'additifs spécifiques détergent et anti-oxydant à très faible teneur en cendres. Cette formulation lui permet de maintenir propres les organes du moteur et le système d'échappement pendant de longues périodes de fonctionnement.

Gardenlub 2 Temps a été spécialement étudiée pour tous les moteurs 2 temps refroidis par air et à graissage par mélange.dans l'essence, utilisés en agriculture ou en motoculture de plaisance (tondeuses, débroussailleuses ainsi que tronçonneuses).

La qualité de Gardenlub 2 Temps permet généralement une utilisation à 2% dans les supercarburants avec ou sans plomb.

Toutefois, il y a lieu de se conformer au manuel d'entretien du véhicule.

Gardenlub 2 Temps convient également à la lubrification des moteurs de cyclomoteurs.

Propriétés

- Lubrification parfaite des roulements à aiguilles du système bielle/vilebrequin
- Très bonne miscibilité de l'huile avec le carburant même à basse température

Spécifications

Gardenlub 2 Temps dépasse largement les exigences du niveau API TC.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.
Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

Caractéristiques moyennes

	Méthodes	Unités	Grade :

Test	*Méthode*	*Unité*	*Type*
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Viscosité cinématique 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.8
Viscosité cinématique 40°C	ASTM D445	mm²/s	70
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	102
Point d'éclair, (Vase clos)	ASTM D93	°C	160
TBN (Total Base Number)	ASTM D2896	mg KOH/g	3.4
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.1

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.
Le groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.

BP France
Immeuble Le Cervier
12, Avenue des Béguines
Cergy Saint-Christophe
95866 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01.34.22.40.00
Fax : 01.34.22.46.06

Date of issue: 03-Nov-2004